



## KÖSTER BD 50 Pohjuste

Tekninen tuotekortti B 190 005

Julkaistu: 23.10.2017

### Syväälle tunkeutuva pohjuste vedeneristämiseen KÖSTER BD 50 järjestelmällä

#### Ominaisuudet

KÖSTER BD 50 Pohjuste on vesiohennettava, matalaviskoosinen styrol-butadien pohjainen primeri. KÖSTER BD 50 Pohjuste vähentää mineraalipohjaisten alustojen imukykyä. KÖSTER BD 50 Pohjuste on vapaa liuotteista-, notkistimista- ja on täyteaineeton.

#### Tekniset tiedot

Käyttölämpötila	min + 5 °C
Tiheys	1.03 g / cm <sup>3</sup>
Pinta	väritön, hieman tahmea
Seuraava pinnoitus	n. 3 tunnin jälkeen

#### Käyttöalue

KÖSTER BD 50 Pohjuste on suunniteltu käytettäväksi kuiviin tai kosteisiin imukykyisiin alustoihin. Se vähentää alustan imukykyä ja vahvistaa sen lujuutta. Se on väritön kuivuttuaan, ja pinta on kevyesti tahmea. KÖSTER BD 50 Pohjuste on vedenkestävä, mikä tarkoittaa, että käytön jälkeen se ei lähde pois pesussa eikä myöskään huuhtoudu pois. KÖSTER BD 50 Pohjuste on primeri KÖSTER BD 50 vedeneristeelle osana KÖSTER BD Järjestelmää joka on sertifioitu mukailen ETAG 022.

#### Alusta

Alustan tulee olla vapaa öljystä ja liasta, sekä vapaa irtonaisista aineosista. Erittäin likaiset alustat tulee puhdistaa käyttäen soveltuvia puhdistusaineita mitkä tulee huuhdella pois hyvin alustasta. Mikäli tarpeen, puhdistaa alusta hiekkapuhaltamalla.

#### Käyttö

KÖSTER BD 50 Pohjuste voidaan asentaa harjalla tai ruiskuttamalla. Kuivumisen aikana ympäröivä ja alustan lämpötila ei saa pudota alle + 5 °C. Pohjusteen päällä voidaan kävellä 3 tunnin jälkeen ja myös seuraava pinnoite voidaan asentaa 3 tunnin jälkeen (ympäröivä lämpötila: n. + 20 °C).

#### Menekki

n. 0.1 - 0.25 kg/m<sup>2</sup> riippuen alustasta

n. 100 g / m<sup>2</sup> heikosti imeville alustoille (Betonielementit, kuitusementtilevyt, sementtitasoitteet, jne.)

n. 250 g / m<sup>2</sup> voimakkaasti imeville alustoille (Kalkkihiekkakivi, kevytbetoni, kipsitasoiteet, jne.)

#### Puhdistus

Puhdistaa työkalut heti käytön jälkeen vedellä.

#### Pakkaus

B 190 005 5 kg kanisteri

#### Varastointi

Varastoi materiaali viileässä mutta pakkaselta suojassa. Alkuperäisissä avaamattomissa pakkauksissa materiaalin varastointiaika on vähintään 12 kuukautta.

#### Turvallisuus

Käytä suojalaseja materiaalia käsiteltäessä. Käyttöturvallisuustiedote voidaan skannata QR-koodista tai ota yhteyttä tekniseen tukeen.

#### Liittyvät tuotteet

KÖSTER BD 50 Vedeneriste	Tuotenumero B 290 010
KÖSTER BD Joustava Laattalaasti	Tuotenumero B 540 025
KÖSTER BD Joustonauha K120	Tuotenumero B 931
KÖSTER BD 71 Sisänurkka kappale	Tuotenumero B 932 001
KÖSTER BD 72 Ulkonurkka kappale	Tuotenumero B 933 001
KÖSTER BD 73 Seinän läpivientikappale	Tuotenumero B 934 001
KÖSTER BD 74 Lattiakaivokappale	Tuotenumero B 935 001



Tiedot tällä teknisellä tuotekortilla perustustuvat meidän tutkimustuloksiin sekä käytännönkokemuksiimme tuotteistamme. Kaikki annetut testitulokset ovat keskiarvoja, jotka on saatu määrättyissä olosuhteissa. Tuotteidemme asianmukainen ja siten tehokas sekä onnistunut käyttö ei ole valvonnassamme. Asentaja on aina vastuussa oikeasta käytöstä työmaan erikoisolosuhteissa sekä asianmukaisesta lopputuloksesta. Mahdollinen korvaus on aina enintään käytettävän tuotteen arvo. Tämä saattaa edellyttää muutoksia tässä annettujen suositusten osalta erityisolosuhteissa. Meidän työntekijöidemme tai edustajiemme tekemät spesifikaatiot mitkä ylittävät tämän teknisen tuotekortin tiedot, vaativat kirjallisen vahvistuksen. Voimassaolevat standardit testaukseen ja asentamiseen, tekniset ohjeet ja yleisesti tunnustettuja alan sääntöjä on aina noudatettava. Takuu voidaan antaa ainoastaan tuotteemme laadulle käyttöohjeemme mukaisesti, ei kuitenkaan niiden tehokkaille ja onnistuneelle käytölle. Tämä ohje on teknisesti tarkistettu; kaikki aikaisemmat versiot ovat pätemättömiä.