



MENETELMÄOHJE**CT 210 008-4**

1. Seinäpinnalta poistetaan vanhat rappaukset, tasoitteet ja pinnoitteet ehjälle lujalle betoni- tai tiilipinnalle. Seinän yläosaan maanpinnan yläpuolelle tehdään kapillaarikatko KÖSTER Crisin 76 Concentratella, estämään kosteuden nousu yläpohjan laattaan. Imeytyskäsittely kestää 7 vrk, jonka jälkeen odotus 7 vrk ennen pinnoituksia päälle.
2. Lattiapinta puhdistetaan sementtiliimasta ja vanhoista pinnoitteista timanttihionnalla lujaan puhtaaseen betonipintaan asti. Mikäli betonipinta vaatii osittaista tasoitusta ennen pinnan maalausta, voidaan se tehdä PAGEL MS 05 tasoituslaastilla.
3. Negatiivisen puolen vedeneristys seinälle voidaan tehdä aikaisintaan 7 vrk:n kuluttua kapillaarikatkon teosta. Seinäpinnalle tehdään esioikaisut ja kolojen paikkaus KÖSTER Korjauslaastilla. Seinäpinnalle tehdään pohjustuskäsittely KÖSTER Polysil TG 500:lla sumuttamalla, menekillä 120 – 150 g/m². Pohjustuksen jälkeen tehdään negatiivisen puolen vedeneristys KÖSTER NB 1 Harmaalla kahtena levityskertana, yhteensä menekillä 3,0 kg/m². Pinta jälkihoidetaan sumuttamalla KÖSTER Polysil TG 500 tuoreelle pinnalle, menekillä 120 g/m².
4. Ennen seinän suolankeräysrappausta lattiapinnat suojataan. Suolankeräysrappaus tehdään KÖSTER Rappauslaasti 2 Valkoisella, kerrospaksuudella 20 mm. Ennen varsinaista rappausta, tehdään rappauskynnet rappauslaastin ja KÖSTER SB Tartuntaemulsion seoksella, menekillä 3 kg/m². Rapattu pinta voidaan maalata silikaatti- tai silikonihartsimaalilla.
5. Lattian pinta maalataan KÖSTER EM-VS vesiohenteisellä epoksinnoitteella. Pohjustus tehdään KÖSTER EM-VS epoksinnoitteella, ohennettuna vedellä max. 15%, menekillä 0,2 – 0,3 kg/m². Pinnoitus tehdään KÖSTER EM-VS epoksinnoitteella, tarvittaessa ohennettuna vedellä max. 5%, menekillä 0,2 – 0,3 kg/m². Lattiapinnoitus voidaan tarvittaessa nostaa seinälle suolankeräysrappausten KÖSTER Rappauslaasti 2 Valkoinen päälle n. 100 mm.

Tekijöiden tulee tutustua tarkemmin tuotekohtaisiin ohjeisiin ja vaatimuksiin materiaalityöimittajan tarjoamissa tuotekorteissa ja järjestelmäesitteissä.

Maahantuonti ja myynti:

ALIMEX OY
Huvilakatu 12
FI-04400 Järvenpää
www.alimex.fi