



MENETELMÄOHJE**W221-02**

1. Seinäpinnalta poistetaan vanhat rappaukset, tasoitteet ja pinnoitteet ehjälle lujalle betoni- tai tiilipinnalle. Seinän yläosaan maanpinnan yläpuolelle tehdään kapillaarikatko KÖSTER Crisin 76 Concentratella, estämään kosteuden nousu yläpohjan laattaan. Imeytyskäsittely kestää 7 vrk, jonka jälkeen odotus 7 vrk ennen pinnoituksia päälle.
2. Lattiapinta puhdistetaan sinkopuhalluksella ja pienillä alueilla timanttihionnalla lujaan puhtaaseen betonipintaan asti. Puhdistetulle lujalle betonilattialle tehdään vesihöyryn läpäisyä vähentävä käsittely KÖSTER VAP I 2000:lla kertalevityksenä vähintään 450 g/m² menekillä.
3. Negatiivisen puolen vedeneristys seinälle voidaan tehdä aikaisintaan 7 vrk:n kuluttua kapillaarikatkon teosta. Seinäpinnalle tehdään esioikaisut ja kolojen paikkaus KÖSTER Korjauslaastilla. Seinäpinnalle tehdään pohjustuskäsittely KÖSTER Polysil TG 500:lla sumuttamalla, menekillä 120 – 150 g/m². Pohjustuksen jälkeen tehdään negatiivisen puolen vedeneristys KÖSTER NB 1 Harmaalla kahtena levityskertana, yhteensä menekillä 3,0 kg/m². Pinta jälkihoidetaan sumuttamalla KÖSTER Polysil TG 500 tuoreelle pinnalle, menekillä 120 g/m².
4. Nurkkavahvistus seinän ja lattian rajaon tehdään seuraavasti: Ylösnostona seinälle max. 50 mm ja lattiapinnalle max. 50 mm tehdään käsittely KÖSTER KBE Nestekalvolla.
5. KÖSTER KBE Nestekalvo-pohjustuksen kuivuttua, sen päälle asennetaan KÖSTER Fix-Tape 15 SY 100 mm leveänä kaistana, joka on leikattu 200 mm nauhasta puoliksi.
6. Seuraavaksi asennetaan KÖSTER Butyl-Fix nauha 150 mm leveänä KÖSTER Fix-Tape 15 SY:n päälle, puolet ylösnostona seinälle ja puolet lattiapinnalle.
7. Lattiapinnalle tehdään pohjustus KÖSTER VAP I 06:lla KÖSTER VAP I 2000 käsittelyn päälle, menekillä 70 – 100 g/m².
8. Lattiapinta tasoitetaan KÖSTER SL Premium tasoitteella 3 – 6 tunnin sisällä pohjustuksesta. Kerrospaksuus 5 – 15 mm. Tasoitepinta KÖSTER SL Premiumilla on kävelynkestävä 4 tunnin kuluttua ja päällystettävissä 24 – 72 tunnin kuluttua.
9. Ennen seinän suolankeräysrappausta lattiapinnat suojataan. Suolankeräysrappaus tehdään KÖSTER Rappauslaasti 2 Valkoisella, kerrospaksuudella 20 mm. Ennen varsinaista rappausta, tehdään rappauskynnet rappauslaastin ja KÖSTER SB Tartuntaemulsion seoksella, menekillä 3 kg/m². Rapattu pinta voidaan maalata silikaatti- tai silikonihartsimaalilla.

Tekijöiden tulee tutustua tarkemmin tuotekohtaisiin ohjeisiin ja vaatimuksiin materiaalityöimittajan tarjoamissa tuotekorteissa ja järjestelmäesitteissä.

Maahantuonti ja myynti:

ALIMEX OY
Huvilakatu 12
FI-04400 Järvenpää
www.alimex.fi