



MENETELMÄOHJE**W815 105-1**

Sisäpuoli:

1. Seinäpinnalta poistetaan vanhat rappaukset, tasoitteet ja pinnoitteet ehjälle lujalle betoni- tai tiilipinnalle. Seinän yläosaan maanpinnan yläpuolelle tehdään kapillaarikatko KÖSTER Crisin 76 Concentratella, estämään kosteuden nousu yläpohjan laattaan. Imeytyskäsittely kestää 7 vrk, jonka jälkeen odotus 7 vrk ennen pinnoituksia päälle.
2. Negatiivisen puolen vedeneristys seinälle voidaan tehdä aikaisintaan 7 vrk:n kuluttua kapillaarikatkon teosta. Seinäpinnalle tehdään esioikaisut ja kolojen paikkaus KÖSTER Korjauslaastilla. Seinäpinnalle tehdään pohjustuskäsittely KÖSTER Polysil TG 500:lla sumuttamalla, menekillä 120 – 150 g/m². Pohjustuksen jälkeen tehdään negatiivisen puolen vedeneristys KÖSTER NB 1 Harmaalla kahtena levityskertana, yhteensä menekillä 3,0 kg/m². Vedeneristyspinnoitus tehdään lattiaan asti. Pinta jälkihoidetaan sumuttamalla KÖSTER Polysil TG 500 tuoreelle pinnalle, menekillä 120 g/m².
3. Lattiapinta puhdistetaan sementtitiimasta, pinnoitteista ja heikosta betonista sinkopuhalluksella ja pienillä alueilla timanttihionnalla lujaan puhtaaseen betonipintaan asti. Alustaan ei saa jäädä teräviä nystyröitä, jotka voisivat rikkoa päällysteen. Isommat kolot täytetään KÖSTER Korjauslaastilla.
4. Lattiapinnalle tehdään vedeneristys itseliimautuvalla KÖSTER KSK SY 15 kalvolla. Puhdistettu luja betonialusta pohjustetaan KÖSTER KBE Nestekalvo pohjusteella, menekillä 0,25 kg/m² ulottaen pohjustus ylösnostona seinälle max. 50 mm. KÖSTER KSK SY 15 kalvot asennetaan pohjustetulle alustalle pohjusteen kuivuttua ja ulottaen seinän rajaan asti.
5. KÖSTER KSK SY 15 kalvojen asennuksen jälkeen tehdään nurkkavahvistus. KÖSTER Butyl Fix-Kuitunauha asennetaan 150 mm leveänä kaistana, puolet ylösnostona seinälle ja puolet lattiapinnalle.
6. Lattiapinnalle tehdään tasoitus 50 mm pumpputasoiteella. Valu erotetaan vedeneristyskalvosta KÖSTER KSK SY 15 asentamalla muovikalvo väliin ja valu tehdään ns. uivana lattiaan.
7. Ennen seinän suolankeräysrappausta lattiapinnat suojataan. Suolankeräysrappaus tehdään KÖSTER Rappauslaasti 2 Valkoisella, kerrospaksuudella 20 mm. Ennen varsinaista rappausta, tehdään rappauskynnet rappauslaastin ja KÖSTER SB Tartuntaemulsion seoksella, menekillä 3 kg/m². Rapattu pinta voidaan maalata silikaatti- tai silikonihartsimaalilla.

Ulkopuoli:

1. Maanrajaan maanpinnan yläpuolelle 100 mm ja maanpinnan alapuolelle 200 mm tehdään käsittely KÖSTER NB 1 Harmaalla, menekillä 3,0 kg/m².

Tekijöiden tulee tutustua tarkemmin tuotekohtaisiin ohjeisiin ja vaatimuksiin materiaalitoimittajan tarjoamissa tuotekorteissa ja järjestelmäesitteissä.

Maahantuonti ja myynti:

ALIMEX OY
Huvilakatu 12
FI-04400 Järvenpää
www.alimex.fi