



KÖSTER VAP I 06

Tekninen tuotekortti SL 131 009

Julkaistu: 11.09.2017

Pohjuste ei-huukoisille alustoille

Ominaisuudet

KÖSTER VAP I 06 Primeri on vesipohjainen yksikomponenttinen tartunta-aine käytettäväksi sementtipohjaisten lattiatasoitteiden alla ei-huukoisissa alustoissa. KÖSTER VAP I 06 kuivuu nopeasti, muodostaa erinomaisen tartunnan ja on veden sekä alkalien kestävä.

Tekniset tiedot

Tiheys	n.1.01 g / cm ³
Käyttöaika	n. 3 tuntia
Kuivumisaika	1 – 2 tuntia
Leimahduspiste	Ei palava
Väri	Kuivuu värittömäksi, vihertävä
Varastointilämpötila	+ 10 °C – + 25 °C

Käyttöalue

KÖSTER VAP I 06 on pohjuste käytettäväksi sementtipohjaisten tasoitteiden alla kuten KÖSTER SL Premium tai KÖSTER SL Flex seuraavissa kriittisissä alustoissa:

KÖSTER VAP I 2000 tuotteet, teräs, mosaiikkibetoni, marmori, laatat, keraamiset ja puiset alustat sekä valuasfaltti.

Käytä KÖSTER VAP I 06 pohjustetta aina ennen itsesiliäviä tai hierrettäviä sementtipohjaisia tuotteita käytettäessä KÖSTER VAP I 2000 tuotteiden päällä. Älä käytä liima-ainejäämien päälle.

Alusta

Alustan ennen KÖSTER VAP I 06 käyttöä tulee olla kiinteä, luja, kuiva, ja vapaa öljyistä, kipsiyhdisteistä, vahasta, rasvasta, tiivistysaineista, jälkihoitoaineista, maaleista, liasta, irtonaisista pintamateriaaleista ja muista epäpuhtauksista jotka saattavat toimia tartuntaa heikentävänä. Heikot betonipinnat tulee korjata kiinteäksi ja lujaksi betoniksi. Älä puhdistu hapoilla tai kemikaaleilla alustaa ennen asennusta. Kaikkien aluskerrosten lämpötila tulee olla vähintään + 10 °C ennen asennusta. Käyttö puupohjaisilla alustoilla:

Puisten alustojen tulee olla pysyvästi kuivia jotta vältetään vaurioit joita kosteus ja home aiheuttavat. Rakenteen alapuolella on oltava riittävä ilmanvaihto, erityisesti höyrytiivien lattiapäällysteiden alla. Älä käytä KÖSTER VAP I 06 pohjustetta puupinnoilla, joissa kosteus voi tunkeutua alapuolelta rakenteeseen. Poista vaha, puhdistusaineet ja muut jäämät kun materiaalia asennetaan puulattioille. Hiekoita alue tarvittaessa. Hio lakatut puupinnat kokonaan ja imuroi pöly pois. Kiinnittämättömät tai naulaamattomat lankut tulee kiinnittää tukevasti ruuveilla, jotta alustan liikkuminen estyy. Avoimet ja leveät saumat lankkujen välissä, reiät ja tyhjätilat tulee täyttää akryylimassalla tai muulla soveltuvalla materiaalilla. Asenna repeytymätön kestävä kangas, jonka silmäkoko on pienempi kuin 6 mm, kuten KÖSTER Lasikuituverkko primeroinnin päälle mikäli asennetaan keraamisia päällysteitä. Keraamisten päällysteiden enimmäiskoko on 60 cm x 60 cm. Primeroi valmisteltu puualusta KÖSTER VAP I 06:lla. Materiaalimenekki n. 100 g / m². Kun asennetaan KÖSTER SL Flex puualustoiden päälle, minimi kerrospaksuus on 10 mm.

Käyttö KÖSTER VAP I 2000 pinnoitteiden ja metallialustojen päällä: Poista kaikki epäpuhtaudet ja poista pöly imuroimalla. Poista rasva metallipinnoilta. Ruosteiset pinnat on puhdistettava alas paljaalle metallille. Materiaalimenekki n. 50 - 70 g / m².

Käyttö mosaiikkibetonin, marmorin, keraamisten alustojen ja laattojen päällä:

Poista huonosti kiinnitetyt päällysteet, vanhat hoitotuotteet, lika ja pöly. Etsi tyhjiöt aiemmin asennettujen päällysteiden alta koputtelemalla. Materiaalimenekki n. 50 - 70 g / m².

Käyttö kiinteällä valuasfaltilla:

Poista irtonainen materiaali, lika ja pöly

Käyttö

Ravista astiaa voimakkaasti tai sekoita huolella.

Levitä ohut, tasainen kerros pohjustetta alustaan käyttäen vaahtokumitelaa. Älä jätä paljaita kohtia. Vältä lätköitä ja liiallista kertymistä. Suuri kosteus ja alhaiset lämpötilat voivat pidentää kuivumisaikaa. Sementtituotteiden käyttö pohjusteen päällä voidaan toteuttaa kun pohjuste on kuiva, maksimissaan 24 tunnin kuluessa.

Menekki

n. 70 - 100 g / m²; (riippuen alustan ominaisuuksista)

Puhdistus

Puhdistu työkalut heti käytön jälkeen vedellä.

Pakkaus

SL 131 009 9.5 kg jerrykanisteri

Varastointi

Varastoi materiaali + 10 °C - + 25 °C lämpötilassa kuivassa paikassa. Vältä varastointia auringonpaisteessa. Alkuperäisissä avaamattomissa KÖSTER VAP I 06 pakkauksissa varastointiaika vähintään 1 vuosi.

Turvallisuus

Noudata kaikkia valtion ja kunnan, sekä paikallisia turvamääräyksiä materiaalia käsiteltäessä.

Liittyvät tuotteet

KÖSTER VAP I 2000 (VOC 0)	Tuotenumero CT 230
KÖSTER SL Premium	Tuotenumero SL 280 025
KÖSTER SL	Tuotenumero SL 281 025
KÖSTER SL Flex	Tuotenumero SL 284 025



Tiedot tällä teknisellä tuotekortilla perustustuvat meidän tutkimustuloksiin sekä käytännönkokemuksiimme tuotteistamme. Kaikki annetut testitulokset ovat keskiarvoja, jotka on saatu määrättyissä olosuhteissa. Tuotteidemme asianmukainen ja siten tehokas sekä onnistunut käyttö ei ole valvonnassamme. Asentaja on aina vastuussa oikeasta käytöstä työmaan erikoisolosuhteissa sekä asianmukaisesta lopputuloksesta. Mahdollinen korvaus on aina enintään käytettävän tuotteen arvo. Tämä saattaa edellyttää muutoksia tässä annettujen suositusten osalta erityisolosuhteissa. Meidän työntekijöidemme tai edustajiemme tekemät spesifikaatiot mitkä ylittävät tämän teknisen tuotekortin tiedot, vaativat kirjallisen vahvistuksen. Voimassaolevat standardit testaukseen ja asentamiseen, tekniset ohjeet ja yleisesti tunnustettuja alan sääntöjä on aina noudatettava. Takuu voidaan antaa ainoastaan tuotteemme laadulle käyttöohjeemme mukaisesti, ei kuitenkaan niiden tehokkalle ja onnistuneelle käytölle. Tämä ohje on teknisesti tarkistettu; kaikki aikaisemmat versiot ovat pätemättömiä.